



К88025 Ультра - глянцевая черная автомобильная пленка

Техническая информация

К88025 ультра - глянцевая черная автомобильная пленка

Ультра - глянцевая гибридная каландрированная ПВХ пленка превосходного качества, разработанная с применением последних достижений в области производства ПВХ пленок и пигментных технологий. Продукт обладает исключительной размерной стабильностью и долговечностью.

Пленка разработана специально для долгосрочного использования на кузове автомобиля. Сохранение максимального глянцевого эффекта возможно при использовании на плоских или слегка изогнутых поверхностях. На сложно-профильных поверхностях допускается небольшое снижение глянцевого эффекта вследствие сильных растяжений материала. Идеальное применение на крыше и средних стойках автомобиля.

Специальной лаковый слой пленки увеличивает глянцевый эффект и повышает стойкость материала к царапанию.

Материал не пригоден к печати.

Характеристики	Способ тестирования	Размер/описание
Толщина пленки	ISO 4591:1992	0.100 мм
Прозрачное верхнее покрытие		0.20 мм
Толщина клеевого слоя	ISO 4591:1992	0.018 мм
Тип клеевого слоя		Прозрачный перманентный акриловый
Подложка		Прозрачный полиэстер 75 мкм
Хранение		2 года, без прямого солнечного воздействия при 23°C и 50% влажности
Растяжение	ISO 527:1996	>20.0 Н/мм ²
Эластичность	ISO 527:1996	>100%
Сила адгезии через 20 мин/угол отрыва 90°	FINAT FTM2/нержавеющая сталь	600 Н/м
Сила адгезии через 20 мин/угол отрыва 180°	FINAT FTM1/нержавеющая сталь	650 Н/м
Сила адгезии через 24 ч/угол отрыва 180°	FINAT FTM1/нержавеющая сталь	750 Н/м
Статический срез (25 x 25мм)	FINAT FTM8/нержавеющая сталь	Нет данных
Размерная стабильность (150 x 150мм/48 часов/70°C)	FTM14/алюминий	<0.5мм
Глянцевость 60°	ASTM 523-8	>90
Воспламеняемость	QUV	самозатухающий
Искусственное старение	Вертикальное положение/средний климат Европы	>1000 часов
Срок службы		до 10 лет
Заклепочный тест	KPMF ST 22	не проводился
Температура нанесения	чистая, обезжиренная поверхность	+8°C до +25°C
Температура использования		-40°C до + 90°C

KPMF выполняет тщательный контроль за цветом материалов, однако рекомендуется визуальный контроль перед использованием материала из разных партий на одном объекте.

Не рекомендуется нанесение пленок KPMF на дефектные, подверженные коррозии и шелушению поверхности, а также поверхности способные выделять газ или поверхности с низкой энергией. Поверхность должна обладать энергией 40 Дин/см. В любом случае, пользователь должен провести тест на пригодность поверхности для наклеек.

Важно

Пленки KPMF производятся с соблюдением необходимых производственных норм. Техническая информация получена на основании исследований, которые считаются надежными, но не являются гарантированными. Значения не предназначены для использования в спецификациях. Различные чернила могут оказать влияние на срок службы пленок, а также свойства их адгезии. Перед применением рекомендуется убедиться, что качество пленки не пострадало после предварительного воздействия.

Гарантия

Пленки KPMF производятся под тщательным контролем качества, и имеет гарантию качества для своего назначения. Любой материал, имеющий дефект должен быть заменен бесплатно в точке продаж.