













POLI-FLEX® IMAGE 4212-4213 ПОЛИУРЕТАНОВАЯ ПЛЕНКА ДЛЯ ТЕРМОПЕРЕНОСА С МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ЭФФЕКТОМ ЗОЛОТО И СЕРЕБРО ХРОМ + МАТОВЫЙ ХРОМ (2 В 1)

	Характеристика	Значение/описание
	Пленка	Литой алифатический полиуретан с эффектом хром+ матовый хром
	Толщина пленки	55µm (55 микрон)
	Тип клеевого слоя	Полиуретановый термоклей
	Подложка	Полиэстеровая термостойкая пленка с клеевым слоем
	Температура переноса	160°C
	Давление термопресса	2,5- 3,0 Бар (среднее давление)
	Время термопереноса	15 сек. (матирование: 3 сек. после снятия лайнера)
	Удаление лайнера	Холодное (методом «скатывания»)
	Температура при стирке	40°C
	Сушка в центрифуге	Да
	Сухая химчистка	Нет
	Рекомендация при стирке	Стирать изнаночной стороной наружу