













## POLI-FLEX® IMAGE 421/431 ПОЛИЭСТЕРОВАЯ ПЛЕНКА ДЛЯ ТЕРМОПЕРЕНОСА МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ЭФФЕКТОМ ЗОЛОТО И СЕРЕБРО «ХРОМ»

	Характеристика	Значение/описание
	Пленка	Полиэстер с полиуретановым слоем с эффектом «хром»
	Толщина пленки	110µm (110 микрон)
	Тип клеевого слоя	Сополиэстеровый термоклей
	Подложка	Полиэстеровая термостойкая пленка с клеевым слоем
	Температура переноса	160°C
	Давление термопресса	3,5 Бар (среднее давление)
	Время термопереноса	15 сек.
	Удаление лайнера	Холодное
	Температура при стирке	40°C (ТОЛЬКО ручная стирка!)
	Сушка в центрифуге	Нет
	Сухая химчистка	Нет
	Рекомендация при стирке	Стирать изнаночной стороной наружу