













## POLI-FLEX® IMAGE 491-499 STARFLEX ПОЛИЭСТЕРОВАЯ ПЛЕНКА ДЛЯ ТЕРМОПЕРЕНОСА С ГОЛОГРАФИЧЕСКИМ ЭФФЕКТОМ

	Характеристика	Значение/описание
	Пленка	Полиэстеровая пленка с полиуретановым слоем и голографическим эффектом
	Толщина пленки	110µm (110 микрон)
	Тип клеевого слоя	Сополиэстеровый термоклей
	Подложка	Полиэстеровая термостойкая пленка с клеевым слоем
	Температура переноса	160°C
	Давление термопресса	3,5 Бар (среднее давление)
	Время термопереноса	15 сек.
	Удаление лайнера	Холодное
	Температура при стирке	40°C
	Сушка в центрифуге	Да
	Сухая химчистка	Нет
	Рекомендация при стирке	Стирать изнаночной стороной наружу