













POLI-FLEX® PEARL GLITTER СЕРИЯ ИСКРЯЩИХСЯ ПЛЕНОК ДЛЯ ТЕРМОПЕРЕНОСА ПРЕМИУМ-КЛАССА

Экологически чистые пленки из алифатического полиуретана OEKO-tex Standard ® 100 Категории I

	Характеристика	Значение/описание
	Пленка	Литой алифатический полиуретан с полиэстеровым слоем и покрытием с глиттерной крошкой
	Толщина пленки	340µm (340 микрон)
	Тип клеевого слоя	Сополиэстеровый термоклей
	Подложка	Полиэстеровая термостойкая пленка с клеевым слоем
	Температура переноса	160°C
	Давление термопресса	2,5 Бар (среднее давление)
	Время термопереноса	15 сек
	Удаление лайнера	Горячее
	Температура при стирке	60°C
	Сушка в центрифуге	Да
	Сухая химчистка	Нет
	Рекомендация при стирке	Стирать изнаночной стороной наружу