













## POLI-FLEX® PERFORM СЕРИЯ МАТОВЫХ ПЛЕНОК ДЛЯ ТЕРМОПЕРЕНОСА

Экологически чистые пленки из алифатического полиуретана OEKO-tex® Standard 100 Категории I

	Характеристика	Значение/описание
	Пленка	Литой алифатический полиуретан
	Толщина пленки	80µm (80 микрон)
	Тип клеевого слоя	Полиуретановый термоклей
	Подложка	Полиэстеровая термостойкая пленка с клеевым слоем
	Температура переноса	160°C
	Давление термопресса	3,5 Бар (среднее давление)
	Время термопереноса	10 сек
	Удаление лайнера	Горячее (ВНИМАНИЕ! у неоновых цветов: 4340, 4342 и 4343 удаление теплое)
	Температура при стирке	60°C
	Сушка в центрифуге	Да
	Сухая химчистка: Перхлорэтилен Тетрахлорэтилен	Да
	Рекомендация при стирке	Стирать изнаночной стороной наружу