














МАТОВАЯ БЕЛАЯ ПЛЕНКА ДЛЯ ПЕЧАТИ С ЛЕГКОСЪЕМНЫМ КЛЕЕМ SOLOJET 80 WRMG

	Характеристика	Способ тестирования	Значение
	Толщина пленки	ISO 4593	0.080 мм
	Тип клеевого слоя		Серый перманентный, полиакрилатная дисперсия
	Подложка		Односторонняя силиконизированная бумага (135 г/м ²)
	Тип пригодных чернил		<ul style="list-style-type: none"> • все типы сольвентных чернил • латексные чернила • УФ-чернила
	Класс пожаробезопасности	DIN 4102-1	B1
	Прочность на растяжение	DIN EN ISO 527	20.0 МПа
	Эластичность	DIN EN ISO 527	Продольное > 160% Поперечное > 180%
	Сила адгезии через 24 ч	FINAT FTM1/нержавеющая сталь	6.5 Н/см
	Срок службы	Вертикальное положение/средний климат Европы	4 года
	Температура нанесения	чистая, обезжиренная поверхность	> +10°C
	Температура использования		-40°C до + 80°C
	Хранение		2 года, без прямого солнечного воздействия при 22°C и 50 - 55% влажности
	Размер рулонов		1.26 x 50 м