

















МОНОМЕРНАЯ БЕЛАЯ ГЛЯНЦЕВАЯ ПВХ ПЛЕНКА SOLVOPRINT EASY DOT GLOSS

	Характеристика	Стандарт	Значение
	Состав		поливинилхлорид
	Плотность		135 ± 5 г/м ²
	Толщина		100 ± 10 мкм
	Тип клеевого слоя		Полиакрилатная дисперсия, точечный, легкосъемный
	Подложка		Односторонняя силиконизированная белая бумага (140г/м ²)
	Сила адгезии через 10 мин	AFERA 4001	> 1.0 Н/25 мм
	Сила адгезии через 24 ч	AFERA 4001	> 1.5 Н/25 мм
	Тип пригодных чернил		<ul style="list-style-type: none"> • все типы сольвентных чернил • латексные чернила • УФ-чернила
	Огнеустойчивость	DIN 4102-1	В1 трудновоспламеняемый
	Прочность на разрыв	DIN EN ISO 527-3	Продольно > 50 Н/15мм Поперечно > 40 Н/15мм
	Эластичность	DIN EN ISO 527-3	Продольно > 150% Поперечно > 200%
	Размерная стабильность	Finat 14/алюминий	Продольно ≤ 1.2 мм Поперечно ≤ 1.0 мм
	Глянцевость		> 50
	Срок службы		1 год
	Условия хранения, применения		18° - 25°С, влажность 40-65%
	Размер рулонов		1.37 x 50 м