

















ПЛЕНКА БЭКЛИТ SOLVOPRINT PERFORMANCE BACKLIT

	Характеристика	Стандарт	Значение
	Состав		Полимерный поливинилхлорид
	Плотность		110 ± 15 г/м ²
	Толщина		90 ± 8 мкм
	Тип клеевого слоя		Полиакрилатная дисперсия на водной основе
	Подложка		Односторонняя силиконизированная бумага (135 г/м ²)
	Сила адгезии через 10 мин	AFERA 4001	> 5.0 Н/25 мм
	Сила адгезии через 24 ч	AFERA 4001	> 10.0 Н/25 мм
	Тип пригодных чернил		<ul style="list-style-type: none"> • все типы сольвентных чернил • латексные чернила • УФ-чернила
	Прочность на разрыв	DIN EN ISO 527-3	Продольно > 21 Н/15мм Поперечно > 21 Н/15мм
	Эластичность	DIN EN ISO 527-3	Продольно > 130% Поперечно > 150%
	Размерная стабильность	Finat 14/алюминий	Продольно ≤ 0.3 мм Поперечно ≤ 0.2 мм
	Глянцевость		< 30
	Срок службы		4 года
	Условия использования		-30°C - +50°C
	Условия хранения, нанесения		18° - 25°C, влажность 40-65%
	Размер рулонов		1.24 x 50 м