















ФЛИЗЕЛИНОВЫЕ ОБОИ NESCHEN WALLPAPER DV662

	Характеристика	Стандарт	Значение
	Состав	DIN 60001	целлюлоза
	Структура материала	DIN ISO 9354	Нетканый материал
	Плотность	DIN EN ISO 2286-2	220 ± 30 г/м ²
	Толщина		270 ± 40 мкм
	Тип пригодных чернил		<ul style="list-style-type: none"> • все типы сольвентных чернил • латексные чернила • УФ-чернила
	Огнеустойчивость	EN 13501-1, C-s1, d0	не поддерживает горения
	Прочность на разрыв	DIN EN ISO 1924/2	Продольно ≥ 150 Н/15мм Поперечно ≥ 85 Н/15мм
	Прочность на разрыв (влажность)	DIN EN ISO 1924/2	Продольно ≥ 80 Н/15мм
	Прочность на изгиб	DIN 53121	> 490 мН 20°, 15 мм
	Влажностное расширение	Emtec WSD 02	Поперечное 0.32 %
	Укрывистость	DIN 53146	> 91%
	Применение		внутри помещений
	Условия хранения, нанесения		18° - 25°С, влажность 40-65%
	Размер рулонов		1.50 x 50 м