

















## WEMATEC PPF

Полиуретановая пленка для защиты кузова автомобиля от внешнего воздействия.

	Характеристика	Способ тестирования	Значение
	Толщина ПУ пленки	ISO 4591:1992	150 мкм ± 3
	Толщина покрытия	ISO 4591:1992	10 мкм ± 1
	Толщина клеевого слоя	ISO 4591:1992	23 мкм ± 3
	Толщина материала общая	ISO 4591:1992	180 мкм ± 3
	Подложка		PET без печатной маркировки
	Хранение		2 года, без прямого солнечного воздействия при 23°C и 50% влажности
	Растяжение	ASTM D-412	34,47 МПа
	Эластичность прозрачная и черная глянцевые прозрачная матовая	ASTM D-412	> 350% > 500%
	Поверхностная прочность		18 Н/м
	Глянцевость 60°	OTM 3-309	> 80 (для глянцевых пленок)
	Светопропускание		> 93,5% (для глянцевой прозрачной) > 91,8% (для матовой прозрачной)
	Воспламеняемость		самозатухающий
	Стойкость к УФ излучению	QUV	без изменений 3000 часов
	Срок службы	Вертикальное положение/средний климат Европы	5-6 лет
	Температура нанесения	чистая, обезжиренная поверхность	+8°C до +25°C
	Температура использования		-40°C до + 90°C