













WEMATEC LAB GLOSS CLEAR 190

Полиуретановая пленка для защиты кузова автомобиля от внешнего воздействия.

	Характеристика	Способ тестирования	Значение
	Толщина пленки общая	ISO 4591:1992	190 мкм
	Толщина клеевого слоя	ISO 4591:1992	20 мкм
	Подложка		РЕТ без печатной маркировки
	Хранение		2 года, без прямого солнечного воздействия при 23°C и 50% влажности
	Растяжение	ASTM D-412	29.5 МПа
	Удлинение до разрыва		> 352%
	Глянцевость 60°	ОТМ 3-309	> 96,8 %
	Сила первичной адгезии	20 минут после нанесения	472 Н/м
	Сила финишной адгезии	24 часа после нанесения	600 Н/м
	Стойкость к УФ излучению	QUV	без изменений 3000 часов
	Срок службы		5-7 лет
	Температура нанесения	чистая, обезжиренная поверхность	+8°C до +25°C
	Температура использования		-40°C до + 90°C