

WEMATEC LAB GLOSS CLEAR 410

Полиуретановая пленка для защиты кузова автомобиля от внешнего воздействия.

| | Характеристика | Способ тестирования | Значение |
|---|---------------------------|----------------------------------|---|
|  | Толщина пленки общая | ISO 4591:1992 | 410 мкм |
|  | Толщина клеевого слоя | ISO 4591:1992 | 40 мкм |
|  | Подложка | | РЕТ без печатной маркировки |
|  | Хранение | | 2 года, без прямого солнечного воздействия при 23°C и 50% влажности |
|  | Растяжение | ASTM D-412 | 35,7 МПа |
|  | Удлинение до разрыва | | > 395% |
|  | Глянцевость 60° | ОТМ 3-309 | > 94,7 % |
|  | Сила первичной адгезии | 20 минут после нанесения | 884 Н/м |
|  | Сила финишной адгезии | 24 часа после нанесения | 1156 Н/м |
|  | Стойкость к УФ излучению | QUV | без изменений 3000 часов |
|  | Срок службы | | 5-7 лет |
|  | Температура нанесения | чистая, обезжиренная поверхность | +8°C до +25°C |
|  | Температура использования | | -40°C до + 90°C |