










WL-PPF Gloss Clear 190 FreshMAN

Полиуретановая пленка для защиты кузова автомобиля от внешнего воздействия.

	Характеристика	Способ тестирования	Значение
	Толщина пленки общая	ISO 4591:1992	190 мкм
	Толщина клеевого слоя	ISO 4591:1992	25 мкм
	Подложка		РЕТ без печатной маркировки
	Хранение		2 года, без прямого солнечного воздействия при 23°C и 50% влажности
	Растяжение	ASTM D-412	26 МПа
	Удлинение до разрыва		> 400 %
	Глянцевость 60°	ОТМ 3-309	> 95.0 %
	Сила первичной адгезии	20 минут после нанесения	600 Н/м
	Сила финишной адгезии	24 часа после нанесения	946 Н/м
	Стойкость к УФ излучению	QUV	без изменений 4000 часов
	Срок службы		5 лет
	Температура нанесения	чистая, обезжиренная поверхность	+ 21°C до +25°C
	Температура использования		-40°C до + 90°C